



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk:

AEM

Sertlik:

75 Shore A

Test	Norm	Birim	Teknomix AEM 75- 1
Renk			Siyah
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	75±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.150
Uzama	DIN 53504	%	min.200
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	
Geri sekme	DIN 53512	%	
Kalıcı deformasyon 23°C/94h/50% baskı	ISO 815	%	max.25
Kalıcı deformasyon 150°C/94h/50%baskı	ISO 815	%	max. 55
Havada yaşlandırma,150°C/94h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±5
Kopma değişimi		%	-10
Uzama değişimi		%	-35
Yağ içerisinde yaşlandırma, 150°C/504h			
Sertlik değişimi		Shore A	±5
Kopma değişimi		%	-35
Uzama değişimi		%	-50
Ağırlık değişimi		%	±3

Rev:1/27.02.2014

Bütün plakalar 170°C/4h post cure edilmiştir

Kullanılan yağ: Castrol SLX long life OW-30 engine oil

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00