



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: CR

Sertlik: 65 Shore A

Açıklama: Aks körüğü uygulamalarında tavsiye edilen -40°C'de çalışabilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix CR 65- 1
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Metal Oksit
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	65±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,350±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.120
Uzama	DIN 53504	%	min.300
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.125
Geri sekme	DIN 53512	%	min.30
Tg (DSC)		°C	max. -50
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	
Kalıcı deformasyon 100°C/72h	ISO 815	%	max.40
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	
Kopma değişimi		%	
Uzama değişimi		%	
Havada yaşlandırma,100°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±3
Kopma değişimi		%	±15
Uzama değişimi		%	±15

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00