



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: EPDM
Sertlik: 60 Shore A
Açıklama: Genel amaçlı EPDM reçeteler

Test	Norm	Birim	Teknomix EPDM 60 - 1	Teknomix EPDM 60 - 2	Teknomix EPDM 60 - 3			
Renk			Siyah	Siyah	Siyah			
Vulkanizasyon			Kükürt	Kükürt	Kükürt			
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	60±5	60±5	60±5			
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,185±0,02	1,145±0,02	1,130±0,02			
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.70	min.110	min.130			
Uzama	DIN 53504	%	min.450	min.550	min.550			
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.260	max.250	max.220			
Geri sekme	DIN 53512	%	min.30	min.40	min.40			
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	max.25	max.20	max.20			
Kalıcı deformasyon 100°C/72h	ISO 815	%	max.65	max.60	max.60			
Havada yaşlandırma,72h	DIN 53508		70°C	100°C	70°C	100°C	70°C	100°C
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±5	±3	±5	±3	±5
Kopma değişimi		%	±10	±25	±10	±25	±10	±25
Uzama değişimi		%	±10	±25	±10	±25	±10	±25

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00