



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: EPDM
Sertlik: 75 Shore A
Açıklama: Genel amaçlı EPDM reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix EPDM 75 - 1	
Renk			Siyah	
Vulkanizasyon			Kükürt	
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	75±5	
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,150±0,02	
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.100	
Uzama	DIN 53504	%	min.400	
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.220	
Geri sekme	DIN 53512	%	min.30	
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	max.20	
Kalıcı deformasyon 100°C/72h	ISO 815	%	max.65	
Havada yaşlandırma,72h	DIN 53508		70°C	100°C
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±5
Kopma değişimi		%	±10	±15
Uzama değişimi		%	±10	±30

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00