



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: HNBR
Sertlik: 75 Shore A
Açıklama: Conta uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix HNBR 75- 1
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Peroksit
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	75±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,270±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.190
Uzama	DIN 53504	%	min.150
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.150
Geri sekme	DIN 53512	%	
Kalıcı deformasyon 130°C/72h	ISO 815	%	
Kalıcı deformasyon 150°C/72h	ISO 815	%	max.35
Havada yaşlandırma,130°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	
Kopma değişimi		%	
Uzama değişimi		%	
Havada yaşlandırma,150°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±6
Kopma değişimi		%	±10
Uzama değişimi		%	±25

Rev:1/27.02.2014

Plakalar 190°C/4h post cure edilmiştir.

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00