



## TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

**Kauçuk:** NBR  
**Sertlik:** 70 Shore A  
**Açıklama:** Conta uygulamalarında tavsiye edilen reçeteler

Test	Norm	Birim	Teknomix NBR 70 -1	Teknomix NBR 70 -2
Renk			Siyah	Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt	Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	70±5	70±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm3	1,210±0,02	1,240±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm2	min.120	min.140
Uzama	DIN 53504	%	min.200	min.350
Aşınma	DIN ISO 4649	mm3	max.250	max.130
Geri sekme	DIN 53512	%	min.30	min.25
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	max.10	max.15
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	max.15	max.20
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508			
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±3
Kopma değişimi		%	±15	±10
Uzama değişimi		%	±15	±15
Havada yaşlandırma,70°C/168h	DIN 53508			
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±3
Kopma değişimi		%	±15	±10
Uzama değişimi		%	±20	±15

Rev:1/27.02.2014

[www.tekno-mix.com](http://www.tekno-mix.com)

[info@teknokaucuk.com.tr](mailto:info@teknokaucuk.com.tr)

Tel: +90 262 999 21 00