



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: NBR
Sertlik: 80 Shore A
Açıklama: Genel amaçlı NBR reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix NBR 80 - 1
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	80±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,235±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.100
Uzama	DIN 53504	%	min.350
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.200
Geri sekme	DIN 53512	%	
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max.50
70°C/24h			
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max.65
70°C/72h			
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±3
Kopma değişimi		%	±15
Uzama değişimi		%	±15
Havada yaşlandırma,100°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±5
Kopma değişimi		%	±35
Uzama değişimi		%	±35

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00