



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: NR bazlı
Sertlik: 40 Shore A
Açıklama: Kauçuk-metal uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix NR/B 40- 1
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	40±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,060±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.160
Uzama	DIN 53504	%	min.600
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.185
Geri sekme	DIN 53512	%	min.55
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	max.35
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	max.45
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±3
Kopma değişimi		%	±10
Uzama değişimi		%	±15
Havada yaşlandırma,70°C/168h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±3
Kopma değişimi		%	±10
Uzama değişimi		%	±15

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00

