



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk:	NR bazlı
Sertlik:	45 Shore A
Açıklama:	Kauçuk metal uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix NR/B 45- 1
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	45±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,110±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.150
Uzama	DIN 53504	%	min.550
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.200
Geri sekme	DIN 53512	%	min.50
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max.35
70°C/24h			
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max.45
70°C/72h			
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±3
Kopma değişimi		%	±10
Uzama değişimi		%	±15
Havada yaşlandırma,70°C/168h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±3
Kopma değişimi		%	±10
Uzama değişimi		%	±20

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00