



## TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

**Kauçuk:** NR bazlı  
**Sertlik:** 47 Shore A  
**Açıklama:** Burç uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix NR/B 47- 1C
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	47±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,110±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm <sup>2</sup>	min.130
Uzama	DIN 53504	%	min.500
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	max.35
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±5
Kopma değişimi		%	±25
Uzama değişimi		%	±25

Rev:1/27.02.2014

[www.tekno-mix.com](http://www.tekno-mix.com)

[info@teknokaucuk.com.tr](mailto:info@teknokaucuk.com.tr)

Tel: +90 262 999 21 00