



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: NR bazlı
Sertlik: 55 Shore A
Açıklama: Air Spring uygulamalarında tavsiye edilen reçete

| Test | Norm | Birim | Teknomix NR/B 55 - 1A |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Renk | | | Siyah |
| Vulkanizasyon | | | Kükürt |
| Sertlik | DIN ISO 7619-1 | Shore A | 55±3 |
| Yoğunluk | ISO 1183-1 | g/cm ³ | 1,165±0,02 |
| Kopma mukavemeti | DIN 53504 | kgf/cm ² | min.130 |
| Uzama | DIN 53504 | % | min.300 |
| | | | |
| Kalıcı deformasyon | ISO 815 | % | max.30 |
| 70°C/24h | | | |
| | | | |
| Havada yaşlandırma,70°C/72h | DIN 53508 | | |
| Sertlik değişimi | | Shore A | ±5 |
| Kopma değişimi | | % | ±20 |
| Uzama değişimi | | % | ±25 |

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00