



TEKNOMIX STANDART KARIŐIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: NR/BR

Sertlik: 65 Shore A

Kauçuk: Air Spring uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix NR/B 65 - 1A
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	65±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,210±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.130
Uzama	DIN 53504	%	min.300
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	max.30
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik deęiŐimi		Shore A	±5
Kopma deęiŐimi		%	±20
Uzama deęiŐimi		%	±25

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00